



SUPER SPECCHI

ADESIVO PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'INCOLLAGGIO DI SPECCHI (ARGENTATI)



DESCRIZIONE PRODOTTO

Incolla specchi (argentati) su tutte le superfici. Non corrode i rivestimenti. Resiste all'umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Perfetto per incollare specchi tradizionali (argentati) su tutte le superfici.

PROPRIETÀ

- Neutro, senza acidi
- Non rovina le superfici
- Permanentemente elastico
- Resistente all'acqua e all'umidità

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

Requisiti delle superfici: Entrambe le parti devono essere solide, pulite e prive di polvere e grasso. Non è richiesto l'uso di primer. Le superfici possono essere leggermente umide.

Utensili: Apply cartridge contents using a sealant gun.

APPLICAZIONI

Resa: One cartridge issues approx. 8-15 metres of adhesive (depending on the diameter of the cut nozzle).

Modalità di utilizzo:

Before using open cartridge at the top by cutting off the plastic nipple above the thread with a sharp knife. Then fix the nozzle and cut at an angle (opening at least Ø 5 mm).

Cut off screw thread, assemble nozzle and cut to a diameter of at least 0.5 cm.

La vernice dello specchio deve essere priva di screpolature o vuoti. Applicare il prodotto a strisce (ondulate) verticali a 20cm l'una dall'altra, montare lo specchio entro 10 minuti e premere con forza. Per specchi di medie o grandi dimensioni è consigliabile utilizzare del nastro biadesivo ad alta tenuta tra le strisce di prodotto al fine di mantenere fissato lo specchio durante il periodo di indurimento. Non sottoporre a sforzi per le prime 24 ore. Per l'incollaggio su legno è necessario che questo non sia grezzo, ma che sia smaltato o verniciato e senza screpolature o punti vuoti.

Macchie/Residui: Utilizzare acqua minerale per la pulizia degli utensili e per rimuovere i residui di adesivo non essiccati. I residui di adesivo essiccato possono essere rimossi solo con azione meccanica.

Punti di attenzione: Applicare il prodotto solo con strisce ondulate verticali. Assicurarsi che una quantità sufficiente di aria raggiunga l'adesivo per favorirne l'essiccazione.



SUPER SPECCHI

ADESIVO PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'INCOLLAGGIO DI SPECCHI (ARGENTATI)

SPECIFICHE TECNICHE

Elasticità modulo E:	1.5 MPa
Base chimica:	Polimero SMP
Resistenza alle sostanze chimiche:	Buona
Colore:	Bianco
Velocità di polimerizzazione:	1.5 mm/24h
Densità ca.:	1.5 g/cm ³
Elasticità:	Buona
Resistenza alla rottura:	350 %
Potere riempitivo:	Molto buona
Resistenza finale:	300 N/cm ²
Resistenza finale dopo:	48 ore. Il valore potrebbe variare in base a condizioni quali materiali, temperatura e umidità.
Durezza (Shore A):	60
Effetto ventosa iniziale dopo:	24 ore. Il valore potrebbe variare in base a condizioni quali materiali, temperatura e umidità.
Resistenza minima alla temperatura:	-40 °C
Massima resistenza alla temperatura:	100 °C
Resistenza alle muffe:	Buona
Resistenza all'umidità:	Molto buona
Verniciabilità:	Buona
Resistenza al taglio:	300 N/cm ²
Tempo pelle:	15-30 minuti
Residuo secco ca.:	100 %
Privo di solventi:	Sì
Resistenza a trazione (N/cm ²) ca.:	240 N/cm ²
Resistenza ai raggi UV:	Buona
Viscosità:	Pastosa
Resistenza all'acqua:	Buona

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 18 mesi dalla data di produzione.

La conservazione è limitata dopo l'apertura.

Chiudere adeguatamente il contenitore e riporre in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.