

Torggler

Acrylic Sealant

ACRYL 15 FAST

PROFESSIONAL



Sigillante acrilico verniciabile, ad indurimento rapido, per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Alta resistenza all'invecchiamento
- Sovraverniciabile
- Colori: bianco, grigio

CARATTERISTICHE

Acryl 15 Fast è un sigillante monocomponente, a filmazione superficiale rapida, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Indurisce per evaporazione dell'acqua dando origine ad una massa elasto-plastica con ottima resistenza all'invecchiamento. Acryl 15 Fast aderisce anche su supporti umidi. Si applica facilmente, non cola e si liscia rapidamente. Gli attrezzi di posa si lavano con acqua. Si presta ottimamente per la sigillatura di giunti interni ed esterni con una dilatazione massima del 15%. All'esterno Acryl 15 Fast è indicato per giunti su superfici verticali o orizzontali, dove non si possano verificare ristagni di acqua. A Acryl 15 Fast è classificato come sigillante non strutturale per elementi di facciata per usi esterni ed interni (tipo F-EXT/INT) secondo EN 15651-1.

CAMPI D'IMPIEGO

Acryl 15 Fast è indicato per la sigillatura elastica di giunti di raccordo tra muratura e telai di porte e finestre, tra cassonetto e parete, tra pareti prefabbricate e soffitto, tra tubi passanti e intonaco, per la sigillatura di crepe e fessure, per la sigillatura elastica di pannelli di tamponamento, ecc.


Il prodotto, una volta asciutto, è sovraverniciabile.

IN COMPLIANCE WITH

F-EXT/INT

EN 15651-1

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO




1.

I fianchi del giunto devono essere solidi, puliti e sgrassati. Acryl 15 Fast non richiede primer. Con supporti porosi e nella stagione calda si consiglia di inumidire le superfici. Nel caso di superfici critiche, per migliorare l'adesione, può essere vantaggioso applicare a pennello una prespalmatura ottenuta diluendo una parte di sigillante con 10 parti d'acqua. Giunti di dilatazione profondi devono essere opportunamente tamponati con idonei preformati prima di sigillare.




2.

Inserire la cartuccia nell'apposita pistola meccanica o pneumatica ed estrarre il sigillante facendo uso di ugelli di diametro proporzionale alla larghezza del giunto.



3.

Iniettare il sigillante in abbondanza nella cavità del giunto.



4.

Lisciare prima che sia iniziata la filmazione superficiale, esercitando una certa pressione sul materiale al fine di ottenere un riempimento senza vuoti e una completa adesione del sigillante sui fianchi del giunto.

DIMENSIONAMENTO DEL GIUNTO

Larghezza minima = 6 mm; larghezza massima = 30 mm.

Per larghezze fino a 10 mm la profondità deve essere uguale alla larghezza del giunto e comunque non inferiore a 6 mm.

Per larghezze da 10 a 20 mm la profondità deve essere almeno 10 mm.

Per larghezze tra 20 e 30 mm la profondità deve essere metà della larghezza.

AVVERTENZE

L'indurimento del materiale avviene tramite evaporazione dell'acqua: il sigillante perde la sua iniziale appiccicosità nel giro di 20 - 120 minuti, in funzione delle condizioni ambientali. Temperature basse e/o alta umidità relativa rallentano questo processo, mentre temperature alte e/o umidità relativa bassa lo accelerano. Non applicare Acryl 15 Fast in imminenza di pioggia: il sigillante applicato, non ancora filmato, può essere dilavato. Il sigillante non completamente indurito viene danneggiato dal gelo.

PULIZIA ATTREZZI

attrezzi imbrattati con Acryl 15 Fast si puliscono con acqua quando la massa è ancora fresca. Se il sigillante è indurito la rimozione avviene solo meccanicamente e con solventi organici (acetone, toluolo).

DATI TECNICI

| PARAMETRO E METODO DI PROVA | VALORE |
|--|---|
| Massa volumica (ISO 1183-1) | 1,63 g/ml |
| Temperatura di applicazione | da +5 °C a +40 °C |
| Tempo di reticolazione superficiale (MIT 45*) | ca. 45 minuti |
| Indurimento completo | dopo ca. 10 gg. (giunto 10x10 mm a 20 °C - 50 % U.R.) |
| Resistenza alla pioggia battente | dopo ca. 4 ore |
| Temperatura di esercizio | da -25 °C a +85 °C |
| Durezza superficiale (ISO 868) | Shore A: max = 30 Shore A: 15 = 5 |
| Allungamento a rottura [DIN 53504 - Fustella S3] | 800% |
| Carico a rottura per trazione [DIN 53504 - Fustella S3] | 0,16 N/mm ² |
| Modulo elastico al 100% [DIN 53504 - Fustella S3] | 0,14 N/mm ² |
| Allungamento a rottura [EN ISO 8339/A - Supporto in malta - M1] | 500% |
| Carico a rottura per trazione [EN ISO 8339/A - Supporto in malta - M1] | 0,10 N/mm ² |
| Modulo elastico al 100% [EN ISO 8339/A - Supporto in malta - M1] | 0,10 N/mm ² |
| Allungamento massimo di esercizio | 15% |
| Variazione di volume [EN ISO 10563] | < 20% |
| Resistenza alla colatura | ottima |
| Resistenza agli acidi diluiti | ottima |
| Resistenza alle basi | buona |
| Resistenza al contatto continuo con acqua | scarsa |
| Resistenza ai solventi | scarsa |
| Resistenza agli oli ed ai carburanti | scarsa |
| Verniciabilità | può essere tinteggiato con pitture all'acqua |

STOCCAGGIO

Teme il gelo. Nelle confezioni originali chiuse ed immagazzinato a temperature fra 5 °C e 35 °C, Acryl 15 Fast è stabile almeno 24 mesi. Cartucce non completamente svuotate possono essere conservate per 3 mesi circa, se chiuse bene.

CONFEZIONI

Cartucce da 310 ml

LA GAMMA DEI COLORI

 Bianco

 Grigio

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

| GIUNTO SPESSORE X PROFONDITÀ (MM) | CONSUMO AL METRO LINEARE | METRI LINEARI REALIZZATI CON UNA CARTUCCIA |
|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 6x6 | 36 ml | 8,7 |
| 8x8 | 64 ml | 4,9 |
| 10x10 | 100 ml | 3,1 |
| 15x10 | 150 ml | 2,1 |
| 20x10 | 200 ml | 1,5 |

* I Metodi Interni Torggler sono a disposizione su richiesta.



Torggler Chimica S.p.A., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ)

14

DoP n° 064/14

NB n° 0432

EN 15651-1:2012

Acryl 15 Fast: Sigillante non strutturale per elementi di facciate per usi
esterni ed interni
EN 15651-1: F-EXT/INT

Stagionatura: ISO 8339/A
Supporto: M₁

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Reazione al fuoco | F | |
| Rilascio di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente | NPD | |
| Impermeabilità all'acqua ed all'aria | Resistenza allo scorrimento verticale | ≤ 5 mm |
| | Variazione in volume | ≤ 45 % |
| | Proprietà a trazione [caratteristiche adesive/coesive in presenza di trazione prolungata nel tempo dopo immersione in acqua a 23 °C] | NF |
| | Proprietà a trazione [modulo elastico a 23 °C] | ≤ 0,4 N/mm ² |
| Durabilità | Proprietà a trazione [caratteristiche adesive/coesive in presenza di trazione prolungata nel tempo a 23 °C] | NF |
| | | Prova superata |

CERTIFICAZIONI

Le dichiarazioni di prestazione (DoP) sono disponibili sul sito www.torggler.com.

LEGENDA DI CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 15651

| | |
|---------|---|
| F | Sigillante per giunti non strutturali per impieghi in facciata. (F = facade elements) |
| INT | Sigillante ad esclusivo uso interno. |
| EXT-INT | Sigillante per uso interno ed esterno. |
| CC | Sigillante testato per climi freddi. (CC = cold climate - prove eseguite a -30 °C) |
| G | Sigillante per giunti non strutturali per impieghi in vetratura e serramentistica. (G = glazing) |
| S | Sigillante per giunti non strutturali per impieghi sanitari. (S = sanitary joints) |
| XS | Sigillante per giunti non strutturali per impieghi sanitari a prestazioni migliorate. |
| PW | Sigillante per giunti non strutturali per impieghi in camminamenti pedonali. (PW = pedestrian walkways) |

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler Chimica Spa si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 09.2018